

試験項目	銘柄	FSK-3	ASK-5	SST-40	UST-50	BSR-5	サンカット-160	GK-1
比表面積	cm <sup>2</sup> /g	5,000	10,500	20,000	30,000	10,500	15,000	2,500
平均粒子径Dsw	μm	4.4	2.1	1.1	0.7	2.1	1.5	8.9
白色度(%)	ブルー フィルター	95	95	96	96	97	94	93
見掛密度	g/ml	0.96	0.70	0.47	0.38	0.70	0.47	0.99
DOP吸油量	ml/100g	11.0	13.5	16.5	19.0	13.5	25.0	15.0
薬品分類 (処理薬品)	脂肪酸	○	○	○	○	○	-	-
	ワックス	-	-	-	-	-	○	-
	その他	-	-	-	-	-	-	○
用途	PVC	◎	◎	◎	◎	◎	-	◎
	PP	○	◎	◎	○	◎	-	○
	PE	○	◎	◎	○	◎	-	○
	ゴム	-	-	○	○	-	◎	-
	塗料	-	-	○	○	-	-	-
平均粒子径 DP50	μm	17.7	4.2	1.9	1.2	4.2	2.6	26.7
備考	-	-	-	-	-	高白色度	オゾン劣化防止機能	-